



## Molto 1K Fliesen-Grund Creativ

Zur Optimierung der Haftung von Molto 1K Fliesen-Lack Creativ.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zur Optimierung der Haftung von Molto 1K Fliesen-Lack Creativ auf Fliesen.  Nicht geeignet für Fliesen mit „Lotus-Effekt“.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Acrylat, Titandioxid, Füllstoffe, Glykolether, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	Leicht zu verarbeiten. Mit Wasser verdünnbar. Geruchsarm. Schnell trocknend.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	750 ml.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig, gebrauchsfertig.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Viskosität</b>	Leicht thixotrop.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	750 ml sind ausreichend für bis zu 10 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Staubtrocken nach ca. 3 Std. Überstreichbar nach ca. 12 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wasserkontakt nach 24 Std. Mechanische Beanspruchung nach 4-5 Tagen.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Schaumstoffrolle oder kurzflorige, flusenfreie Mohair- bzw. Filzrolle, Pinsel mit Kunststoffborsten, Anstrichwanne.
<b>Untergründe</b>	Wandfliesen, außerdem Kunststoffe, Zink, Kupfer, Aluminium und andere Nichteisenmetalle.
<b>Vorarbeiten</b>	Bei Fliesenflächen loses Fugenmaterial auskratzen. Risse, Löcher, Fehlstellen sowie Dübellöcher in Fliesen mit Molto Fugen-Spachtel ausbessern. Beschädigte und gesprungene Fliesen austauschen. Silikonverfugungen mit Hilfe von Molto Silikon-Entferner beseitigen. Die gesamte Fliesenfläche mit Molto Fliesen-Reiniger, bei starken Verschmutzungen zusätzlich mit Molto Fugen-Reiniger säubern. Danach gut abtrocknen lassen. Angrenzende Flächen, Fußboden, Sanitärobjekte und Armaturen sorgfältig abkleben bzw. abdecken.

<b>Verdünnen</b>	Molto 1K Fliesen-Grund Creativ ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anwendung</b>	Vor dem Auftrag die Grundierung aufrühren und in eine Anstrichwanne geben. Schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Kanten oder Fugen mit einem Pinsel vorstreichen. Dann mit einer Schaumstoffrolle oder einer kurzflorigen, flusenfreien Mohair- bzw. Filzrolle Molto 1K Fliesen-Grund in <u>sehr dünner</u> Schicht gleichmäßig und ansatzfrei auftragen. Bei stark beanspruchten Flächen z.B. in Duschkabinen Molto 2K Fliesen-Grund Perfect und Molto 2K Fliesen-Lack Perfect verwenden.
<b>Nachbehandlung</b>	Nach einer Trocknung von 12 Std. kann Molto 1K Fliesen-Grund Creativ mit Molto 1K Fliesen-Lack überstrichen werden. Während der Trocknungsphase nicht mit Wasser in Berührung kommen lassen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/L (2007), 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-GP 01
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C und über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zu m Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**

Vitalisstr. 198-226

50827 Köln

T +49 (0) 221-5881-0

E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)[www.molto.de](http://www.molto.de)