



Molto Elastik Moltofill

Elastischer Innen-Fertigspachtel.

Stand: August 2010

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Füll- und Dichtungsmasse für Dehnungsfugen und Risse, die nicht breiter und tiefer als 5 mm sind. Ideal für Spannungsrisse zwischen verschiedenen Materialien.
Inhaltsstoffe	Acrylatcopolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Testbenzin, Glykole, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Direkt aus der Tube zu verarbeiten. Dauerelastisch. Geruchsarm. Überstreichbar. Im gut verschlossenen Gebinde weiterverwendbar.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	330 g.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,7 g/cm ³ .
Flammpunkt	>100°C.
pH-Wert	Ca. 7.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab 5°C.
Biegezugfestigkeit	Ca. 1 N/mm ² .
Maximale Gesamtverformung	Ca. 10%.
Temperaturbeständigkeit	Max. 60°C.
Trockenzeit	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 1-4 Tage. Oberflächentrocknung beginnt nach ca. 10 Min.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel.
Untergründe	Putz, Beton, Mauerwerk, Holz, Metall, Hartfaser-, Hartschaum-, Weichfaser-, Faserzement- und Spanplatten.
Vorarbeiten	Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit einem Tiefgrund grundieren.
Verdünnen	Molto Elastik Moltofill ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

Anwendung	Das Material wird tief in die schadhafte Stelle gefüllt (Fugen ggf. abkleben) und anschließend geglättet. Tube nach Gebrauch wieder fest verschließen.
Nachbehandlung	Molto Elastik Moltofill kann nach vollständiger Durchtrocknung überstrichen werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Mittel frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080410. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Vitalisstr. 198-226
 50827 Köln
 T +49 (0) 221-5881-0
 E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

