



Molto Abbeizer-Pulver

Entfernt 10 Farbschichten in einem Arbeitsgang.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	<p>Zum Entfernen von alten Anstrichen wie z.B. Öllacke, Alkydharzlacke oder modifizierte Alkydharzlacke auf Holz und Stein im Innen- und Außenbereich. Besonders gut geeignet für antike Möbel, Türen, Fenster usw.</p> <p>Ungeeignet auf Aluminium, Zink und furnierten Hölzern. Für diesen Zweck sowie zum Entfernen von 2K-, Nitro-, Chlorkautschuk-, Acryllacken und Dispersionsfarben empfehlen wir die Verwendung von Molto Power Abbeizer oder Molto Lack Ab.</p>
Inhaltsstoffe	Natriumcarbonat, Calciumhydroxid, Füllstoffe, Hilfsstoffe.
Eigenschaften	<p>Einfach anzurühren. Ergibt nach 10 Min. gebrauchsfähigen, pastösen, alkalischen Abbeizer. Kein Spritzen beim Verarbeiten. Hohe Standfestigkeit. Läuft und rutscht an senkrechten Flächen nicht ab. Entfernt bis zu 10 Farbschichten in einem Arbeitsgang. Porentiefe, gründliche Abbeizwirkung.</p>
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	1 kg.

II. Technische Daten


Lieferform	Pulver.
Dichte/20°C	Ca. 0,75 g/cm ³ (Schüttdichte).
pH-Wert	Gebrauchsfertige Lösung: ca. 12.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	2,5 kg des gebrauchsfertigen Abbeizers sind ausreichend für ca. 0,8 m ² .

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Kunststoffbehälter, Rührholz, Spachtel, Kunststoffpinsel, Schwamm.
Untergründe	Holz und Stein. Nicht geeignet für Aluminium, Zink und furnierte Hölzer.
Vorarbeiten	Angrenzende Flächen (Wände, Fußböden, Möbel usw.) gut abdecken. Metallbeschläge abmontieren oder abkleben. Transportable Gegenstände im Freien abbeizen.
Verdünnen	Der angerührte Abbeizer ist alkalisch, deshalb während der Verarbeitung stets Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen. 1 kg Molto Abbeizer Pulver mit 1,5 l Wasser mischen. Dafür zuerst das Wasser in ein Gefäß geben und unter Rühren das Pulver zügig einstreuen. Staubeentwicklung vermeiden. Nach einer Quellzeit von 10

	Min. noch einmal kräftig umrühren.
Anwendung	<p>Gerbstoffhaltige Hölzer wie z.B. Eiche oder Buche können sich durch alkalische Abbeizer verfärben. Wir empfehlen eine Abbeizprobe an einer verdeckten Stelle. Leichte Verfärbungen können mit Holzbleichmitteln wieder aufgehellt werden.</p> <p>Den angerührten Abbeizer mit einem Spachtel in einer gleichmäßigen zusammenhängenden Schichtdicke von ca. 3mm aufspachteln. Gut in Fugen und Vertiefungen eindrücken, Fehlstellen bzw. Luftblasen vermeiden. Bei Ornamenten oder unzugänglichen Stellen kann der Abbeizer auch dick mit einem Pinsel aufgetragen werden.</p> <p>Das Austrocknen der aufgetragenen Abbeizer-Schicht vermeiden. Bei starker Sonneneinstrahlung oder in warmen Räumen das abzubeizende Objekt mit Folie abdecken.</p> <p>Wenn der Abbeizer einen gelblich-bräunlichen Farbton annimmt, hat er ausreichend eingewirkt. Mit Hilfe eines Spachtels wird die komplette Schicht zusammen mit den gelösten Farbschichten abgehoben und restlos entfernt.</p>
Nachbehandlung	<p>Verseifte Farbreste gründlich mit Wasser, Bürste und Schwamm abwaschen. Anschließend die gesamte Fläche nochmals gründlich mit Wasser nachwaschen. Evtl. Verfärbungen entsprechend behandeln. Die gesäuberte Fläche im noch nassen Zustand mit Essigwasser nachwaschen, um die Restalkalität zu neutralisieren. Abgebeizte Fläche vor erneuter Beschichtung gut trocknen lassen.</p>
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	<p></p> <p>Xi Reizend. Reizt die Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).</p>
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation. Auch beim Ansetzen des Abbeizers Schutzhinweise beachten. Staubentwicklung vermeiden. Der gebrauchsfertige Abbeizer ist alkalisch, daher Haut und Augenkontakt vermeiden. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p>
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	<p>Das Produkt nur im dicht verschlossenen Originalgebinde zwischen +5°C und +25°C in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.</p> <p>Entsorgung in Österreich: ÖNORM S2100 -Schlüssel-Nr. 52404.</p>

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstr. 198-226
50827 Köln
T +49 (0) 221-5881-0
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

